

Basecoat SB








Basecoats

16/11/2020

L1.04.03

ОПИС

Однокомпонентна система базового покриття на основі розчинника, яка перемішується у змішувальній установці. Доступна у широкому колірному діапазоні, включаючи металіки, перламутри та соліди. Спеціально розроблена для фарбування легкових автомобілів, але також підходить для фарбування легких комерційних автомобілів. Повний спектр допоміжних продуктів дозволяє успішно використовувати продукт у різних видах робіт з усіма типами нанесення.

Пропорції змішування		2 1	Basecoat SB Multi Thinner
Лінійка для змішування		D	
Обладання		Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.5 мм	Тиск нанесення: 1.7-2.2 бар на вході HVLP максимум 0.6-0.7 бар на повітряній голівці
Нанесення		Кольори солід 2 x 1 шар	Кольори металік 2 x 1 шар + крапельний шар
Міжшарова витримка		Між шарами 2-5 хвилин при 20°C	Перед лаком 15-20 хвилин при 20°C
Наступні покриття		2K MS Clear Fast 2K HS Extra Clear (RTS)	
Захист		Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря	

Прочитайте повністю технічну документацію для отримання докладної інформації про продукт

Basecoat SB

Basecoats

16/11/2020

L1.04.03

ОПИС

Однокомпонентна система базового покриття на основі розчинника, яка перемішується у змішувальній установці. Доступна у широкому колірному діапазоні, включаючи металіки, перламутри та соліди. Спеціально розроблена для фарбування легкових автомобілів, але також підходить для фарбування легких комерційних автомобілів. Повний спектр допоміжних продуктів дозволяє успішно використовувати продукт у різних видах робіт з усіма типами нанесення.

ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ

Продукт	Basecoat SB
Thinner	Multi Thinner Fast Multi Thinner Standard Multi Thinner HT


Хімічна основа	Basecoat SB	Фізично висихаючі смоли
----------------	-------------	-------------------------

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні, придатні для обробки	Оригінальні покриття
	2K Universal Plastic Primer
	1K Multi Plastic Primer (RTS)
	1K Primer Filler RTS
	1K Primer WB
	2K HS Primer Filler
	2K Graphite Filler
	2K Filler 540 (RTS)
	2K High Build Filler
2K Epoxy Primer	

Підготовка субстрату	Ретельно очистіть поверхню знежирювачем Lesonal Degreaser.
	Суше шліфування зернистістю P500.
	Знежирити за допомогою Lesonal Degreaser.

Пропорції змішування



- 2 Basecoat SB
- 1 Multi Thinner

Використовуйте лінійку для змішування Lesonal S

Basecoat SB

Basecoats

16/11/2020

L1.04.03

В'язкість при нанесенні	14-16 секунд DIN Cup 4 при 20°C		
Термін придатності після змішування	Соліди та металіки: Перламутри (3-шарові): 20°C	3 місяці при 20°C 1 день при 20°C	
Налаштування фарборозпилювача	Фарборозпилювач: HVLP з верхнім бачком LVLP/HR з верхнім бачком	Дюза: 1.2-1.5 мм 1.2-1.5 мм	Тиск нанесення 0.7 бар на повітряній голівці 1.7-2.2 бар на вході



Зверніться до інструкції з використання фарборозпилювача

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ

Нанесення



Кольори солід

Нанесіть 2-3 окремі шари або до досягнення повної покриваності кольору.

Дайте кожному шару натуральним чином висохнути, поки базове покриття не стане повністю матовою.

Перед нанесенням лаку витримайте 15-20 хвилин міжшарової витримки за температури 20°C.

Кольори металік

Нанесіть 2 окремі шари або до досягнення повної покриваності кольору.

Дайте кожному шару натуральним чином висохнути, поки базове покриття не стане повністю матовою.

Нанесіть крапельний шар при зниженому тиску (зменшити на 0,5 бар), збільшеній відстані (30-40 см) та повністю натиснутому курці.

Перед нанесенням лаку витримайте 15-20 хвилин міжшарової витримки за температури 20°C.



Точковий ремонт:

При точковому ремонті використовуйте менший тиск нанесення та наносьте тонкі шари до досягнення непрозорості. Між шарами дайте міжшарову витримку 2-5 хвилин за температури 20°C.

Basecoat SB

Basecoats

16/11/2020

L1.04.03

Потім зробіть плавний перехід кольору, виходячи за краї, використовуючи такий самий тиск.
У разі кольорів металік за потреби нанесіть крапельний шар, збільшуючи відстань.
Перед нанесенням лаку витримайте 15-20 хвилин міжшарової витримки за температури 20°C.

Очищення обладнання	Використовуйте Lesonal Guncleaner WB	
Товщина шару	20- 30 мікрон	
Використання матеріалу	Готової до нанесення суміші при товщині плівки 1 мкм:	325 ² /літр
	Практичне використання матеріалу залежить від багатьох факторів, таких як форма об'єкта методи нанесення, тиск та	
Наступні покриття	Basecoat SB can be recoated with 2K MS Clear Fast 2K HS Extra Clear	
Зберігання	Уникайте занадто сильних коливань температури. Максимальна температура транспортування та зберігання від 3°C до 35°C.	
Термін придатності	4 роки при 20°C	

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи іншій) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com