

1K Multi Plastic Primer RTS

Adhesion Primers

16/11/2020

L2.01.06

ОПИС

Однокомпонентний первинний ґрунт повітряного сушіння для покращення адгезії до пластикових деталей кузова автомобіля.

		Добре струсити перед використанням	
Відстань при нанесенні		Прибл. 20-30 см	
Нанесення		1 x 1 шар	
Міжшарова витримка		Наступні покриття після: 20 хвилини при 20°C	Наступні покриття протягом: 24 годин при 20°C
		Після використання переверніть аерозоль, щоб очистити сопло	
Наступні покриття		Всі первинні ґрунти primers , ґрунти наповнювачі та акрилові покриття Lesonal	
Захист		Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря	

Прочитайте повністю технічну документацію для отримання докладної інформації про продукт

1K Multi Plastic Primer RTS

Adhesion Primers

16/11/2020

L2.01.06

ОПИС

Однокомпонентний первинний ґрунт повітряного сушіння для покращення адгезії до пластикових деталей кузова автомобіля.

ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ

Продукт 1K Multi Plastic Primer RTS


Хімічна основа 1K Multi Plastic Primer RTS Поліолефінові смоли

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні, придатні для обробки Всі пластикові деталі кузова автомобіля доступні на сьогоднішній день, за винятком виготовлених із чистого PE (поліетилену).

Підготовка субстрату Очистіть субстрат (без OEM ґрунту) теплою водою з миючим засобом. Знежирити за допомогою Lesonal Degreaser. Дуже добре відшліфувати поверхню Scotch Brite S (сірий). Знежирте за допомогою Lesonal Degreaser і потім знепиліть липкою серветкою.

Пропорції змішування 100 1K Multi Plastic Primer



ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ

Нанесення

Нанесіть один рівномірний закритий шар.

Мінімальна температура нанесення: 15°C



Після використання переверніть аерозоль, щоб очистити сопло



1K Multi Plastic Primer RTS

Adhesion Primers

16/11/2020

L2.01.06

Сушіння

Наступні покриття після:
20 хвилини при 20°C

 Перекрити наступними покриттями протягом 24
годин при 20°C.

Товщина шару

1– 4 мікрон

Наступні покриття

Всі первинні ґрунти primers , ґрунти наповнювачі та акрилові покриття Lesonal

Зберігання

Уникайте різких коливань температури та високого рівня вологості

Термін придатності

2 роки при 20°C

**VOC (ЛОС - Леткі
Органічні Сполуки)**

2004/42/ІІВ(е)(840)720

Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІВ.е) у готовій до нанесення суміші становить максимум 840 г/літр VOC (ЛОС).

Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до нанесення суміші становить максимум 720 г/літр.

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com