

1K Etch Primer RTS



Adhesion Primers

16/11/2020

L2.03.03

ОПИС

Первинний травлячий ґрунт, що не містить хроматів, для загального використання під час ремонту легкових автомобілів, а також легких комерційних автомобілів.

		Добре струсити перед використанням		
Відстань при нанесенні		Прибл. 20-30 см		
Нанесення		1-2 x 1 шар		
Міжшарова витримка		Між шарами 5-7 хвилин при 20°C	Можливість нанесення наступного покриття через 15 хвилин та 24 години 20°C	
		Після використання переверніть аерозоль, щоб очистити сопло		
Наступні покриття		2K HS Primer Filler 2K Filler 540 2K Graphite Filler	2K High Build Filler 1K Primer Filler (RTS) 1K Primer WB	Topcoat HS 420 2K Topcoat
Захист		Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря		

Прочитайте повністю технічну документацію для отримання докладної інформації про продукт

1K Etch Primer RTS

Adhesion Primers

16/11/2020

L2.03.03

ОПИС

Первинний травлячий ґрунт, що не містить хроматів, для загального використання під час ремонту легкових автомобілів, а також легких комерційних автомобілів.

ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ

Продукт 1K Etch Primer RTS


Хімічна основа 1K Etch Primer RTS Полівінілбутиральні смоли

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні, придатні для обробки Сталь
Оцинкована сталь
Алюміній

Підготовка субстрату Сталь: Сухе шліфування зернистістю P180-P280
Оцинкована сталь: Відшліфуйте Scotch Brite 447 Red
Алюміній: Відшліфуйте Scotch Brite 447 Red

Пропорції змішування RFU 1K Etch Primer



ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ

Нанесення

Нанесіть один або два одинарних шари.



Мінімальна температура нанесення: 15°C
Максимальна відносна вологість: 75%



Після використання переверніть аерозоль, щоб очистити сопло

1K Etch Primer RTS

Adhesion Primers

16/11/2020

L2.03.03

Сушіння



Наступні покриття після:

15 хвилини при 20°C

Перекрити наступними покриттями протягом

24 годин при 20°C

Товщина шару

6– 12 мікрон

Наступні покриття

2K HS Primer Filler

2K Filler 540

2K Graphite Filler

2K High Build Filler

1K Primer Filler (RTS)

1K Primer WB

Topcoat HS 420

2K Topcoat

Зберігання

Уникайте різких коливань температури та високого рівня вологості

Термін придатності

1 рік при 20°C

VOC (ЛОС - Леткі

Органічні Сполуки)

2004/42/ІІВ(е)(840)720

Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІВ.е) у готовій до нанесення суміші становить максимум 840 г/літр VOC (ЛОС).

Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до нанесення суміші становить максимум 720 г/літр.

item

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com