

Швидкосохнучий універсальний однокомпонентний первинний травлячий грунт, не містить хроматів, підходить для використання на відшліфованому голому металі. Dynacoat 1K Etch Primer забезпечує чудову адгезію та стійкість до корозії.



Добре струсити перед використанням



ВІДСТАНЬ ПРИ НАНЕСЕННІ
12-18 см



НАНЕСЕННЯ
1- 2 мокрих шари



Після використання переверніть аерозоль та натисніть на сопло.



МІЖШАРОВА ВИТРИМКА
4-8 хв між шарами при 20°C



СУШІННЯ
15 хвилин при 20°C перед наступним покриттям



ЗАХИСТ
Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ Dynacoat 1K Etch Primer

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ 1K Etch Primer – Полівінілбутираль

ПОВЕРХНІ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ОБРОБКИ Сталь
Оцинкована сталь
Оцинкована сталь
Алюміній
ОЕМ покриття

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Сталь – ретельно відшліфуйте за допомогою P320 на завершальному етапі шліфування.
Сталь з оцинкованим покриттям – ретельно відшліфуйте Scotch Brite 447 (червоний).
Алюміній – ретельно відшліфуйте Scotch Brite 447 (червоний).
ОЕМ Покриття - ретельно відшліфуйте за допомогою P320 на завершальному етапі шліфування.

НАНЕСЕННЯ Нанесіть 1–2 рівномірні вологі шари на голий метал, зробіть міжшарову витримку 4–8 хвилин між шарами.
Залишіть на 15 хвилин при температурі 20°C, для повного висихання, перш ніж наносити наступне покриття.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ Щоб очистити отвір балончика, переверніть аерозоль, щоб пропелент був видутий з сопла.

ТОВЩИНА ПЛІВКИ ПОКРИТТЯ 6-10 µm

ЧАС ПЕРЕКРИТТЯ Залиште мінімум на 15 хвилин для випаровування при 20°C перед нанесенням наступних покриттів
Перекрити ґрунтом або фінішним покриттями протягом 24 годин при 20°C..

МОЖНА ФАРБУВАТИ Всі ґрунти наповнювачі та акрилові покриття Dynacoat
(Крім 2K Epoxy Primer/polyester putty/spray filler та базових покриттів Dynacoat)

ПРИМІТКИ Не наносьте при відносній вологості вище 75% або якщо субстрат знаходиться у точці роси.
Зачекайте, поки умови покращаться і поверхня повністю висохне.

УПАКОВКА Aerosol

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 1 рік при 20°C

VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки) **2004/42/ІІb(e)(840)720**
Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІb(e)) у готовій до нанесення суміші становить максимум 840 г/літр VOC (ЛОС).
Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до нанесення суміші становить максимум 720 г/літр.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Адреса: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Тел: +31(0)71308-6944

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи іншій) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com