


# Технічна інформація

## Wandabase MAX

### —W1.09.02 UA



Базове покриття Wandabase MAX на сольвентній основі розроблено для відтворення кольорів солід та кольорів з ефектом металік та перламутр. Використовуючи для розведення різні розчинники, дане базове покриття може бути використане від локального ремонту до повного фарбування кузова автомобіля в різних кліматичних умовах. Базове покриття Wandabase MAX має відмінну покриваючу здатність, швидко сохне і легко наноситься методом плавного переходу.



#### Пропорції змішування

100: Wandabase MAX

50-80: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



#### Лінійка для змішування

Використовуйте лінійку для змішування Wanda W11 / W12



#### Обладання

Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.4 мм


Тиск нанесення: 1.7-2.2 bar

\*Дивись інструкцію до фарборозпилювача



#### Нанесення

2-3 x 1 шар



#### Міжшарова витримка

Між шарами: 3-5 хвилин

Перед лаком: 15 хвилин



#### Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання.

AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

# Технічна інформація

## Wandabase MAX

### —W1.09.02 UA



<b>Продукти та Добавки</b>	Wandabase MAX 100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid									
<b>Основні компоненти</b>	Basecoat: Фізично висихаючі смоли									
<b>Поверхні, придатні для обробки</b>	Оригінальні покриття 600 Filler 4:1 610 1K Plastic Primer 620 Primer Light Grey/Dark Grey 630 2K Epoxy Primer 640 Filler Multi Grey 650 Filler HB 5:1 670 Filler HB 4:1 Grey  <b>Примітка:</b> Не наносьте базове покриття безпосередньо на травлячі ґрунти.									
<b>Пропорції Змішування</b>	100: Wandabase MAX 50-80: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid  Використовуйте лінійку для змішування W11 / W12									
<b>В'язкість</b>	13-17 секунд DIN Cup 4 при 20°C									
<b>Термін придатності після змішування</b>	6 місяців при 20°C 4 години при 20°C якщо доданий затверджувач									
<b>Налаштування фарборозпилювача та тиск нанесення</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Дюза</th> <th>Тиск</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>З верхнім бачком</td> <td>1.2-1.4 mm</td> <td>1.7-2.2 bar*</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>HVLP максимум 0.7 на повітряній головці</td> </tr> </tbody> </table> * Дивись інструкцію до фарборозпилювача		Дюза	Тиск	З верхнім бачком	1.2-1.4 mm	1.7-2.2 bar*			HVLP максимум 0.7 на повітряній головці
	Дюза	Тиск								
З верхнім бачком	1.2-1.4 mm	1.7-2.2 bar*								
		HVLP максимум 0.7 на повітряній головці								
<b>Нанесення</b>	<b>Кольори металік та перламутри:</b> Нанесіть один шар, дайте висохнути, доки шар повністю не висохне (не стане матовим). Нанесіть наступний легший шар до досягнення повної покриваності. Нанесіть одинарний шар, витримайте до повного висихання шару, повністю матова поверхня. Потім нанесіть легший шар до повної покриваності підкладки. Якщо є необхідність, зробіть крапельний шар, для цього зменште робочий тиск на 0,5 bar та збільшіть дистанцію між фарборозпилювачем і поверхнею до 30-40 сантиметрів.									

# Технічна інформація

## Wandabase MAX

### —W1.09.02 UA



#### Кольори солід

Нанести один повний шар. Дайте висохнути, поки шар стане повністю матовим. Нанесіть ще один шар і знову дайте цьому шару висохнути, поки він не стане матовим, повторюйте доти, поки не буде досягнуто покриття кольору. Для кольорів солід нанесення крапельного шару не потрібно.

#### Точковий ремонт та ремонт методом плавного переходу:

Нанесіть базове покриття тонкими (перекриваючими) шарами до повної покриваності підкладки, при такому нанесенні робочий тиск має бути 1,5 bar, зробіть витримку до матового виду шару. Потім нанесіть два шари від зони ремонту у бік оригінального кольору, щоб створити плавний перехід базового покриття. Робочий тиск при нанесенні має бути 1,5 bar.

\*Зробіть міжшарову витримку не менше 15 хвилин при 20°C перед нанесенням лаку.

<b>Очищення обладнання</b>	Використовуйте Wandabase Guncleaner
<b>Товщина плівки покриття</b>	На шар: 7-9 мкм Рекомендоване нанесення (2 шари): 14-18 мкм
<b>Час перекриття</b>	Wandabase MAX може бути закрита лаком до закінчення: Кольори солід: 5 годин Металіки / Перламутри: 48 годин ( 2 дні)  <b>ПРИМІТКА:</b> Щоб збільшити відкритий час кольорів солід до 48 годин (2 дні), додайте 10% Wanda hardener. Ретельно перемішайте цю суміш перед додаванням Wanda Thinner, та після додавання потім знову ретельно перемішайте
<b>Наступні покриття</b>	810 Clear AS 820 Clear AS Express 830 Clear Matt 850 Clear Easy 860 Clear AS HS
<b>Теоритична витрата</b>	Готова до використання суміш при товщині сухої плівки 1 мкм: $\pm 140 \text{ m}^2/\text{liter}$ Практичне витрата матеріалу залежить від багатьох факторів, таких як форма об'єкта, кривина поверхні, методів та умов
<b>Зберігання</b>	Уникайте різких коливань температури.
<b>Термін придатності</b>	Термін придатності продукції визначається при зберіганні Wandabase MAX тонерів в закритій упаковці: 4 роки при 20°C

# Технічна інформація

## Wandabase MAX

### —W1.09.02 UA



**VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)**      Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використання суміші становить максимум 600 г/літр.

AkzoNobel Car Refinish B.V.  
Адреса: Rijkstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Тел: +31(0)71308-6944

**ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)